

SaunaTræ

Damptæt alufolie 1,25 x 24 meter – 30m²



Beregnet til dampisolering af saunavægge. Kan også bruges som dampspærre på skrå tage og vægge.

1. **System/s of AVCP** – System 3
2. **Harmonised standard:** EN 13984:2013 Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics

Declared performance/s:

<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Test methods</i>
Composition	Kraft paper / polyethylene / aluminium – 70 g/m ² / 15g/m ² / 19 g/m ²	-----
Width	1250 +/- 2 mm	EN 1848-2
Thickness	0,128 +/- 0,012 mm	EN 1848-2
Mass per unit area	104 +/- 7 g/m ²	EN 1849-2
Watertightness	No penetration	EN 1928
Water vapour transmission (sd)	710 +/- 100 m	EN 1931
Durability - water vapour transmission after artificial ageing	PASS	EN 1296; EN 1931
Durability against alkali	NPD	EN 1847
Maximum tensile force - MD / XD	≥ 340 N/50 mm / ≥ 180 N/50 mm	EN 12311-2
Elongation at max. tensile force - MD/XD	≥ 1,8 % / ≥ 4,5 %	EN 12311-2
Resistance to tearing (nail shank) - MD/XD	≥ 10 N / ≥ 10 N	EN 12310-1
Impact resistance	NPD	EN 12691
Reaction to fire	Class E	EN 13501-1+ A1